

DEMARIN 911 su deposu boyası nasıl uygulanır? 4:1

Genel olarak her türlü güverte kaplamalarında, tank ve depolarda (içme suyu kimyasal madde, atık su, şarap, bira ve vb.) havuzlarda, starnalarda (zeytin salamura havuzları) silolarda, borularda, steril mekanlarda, rafinerilerde, petrol kimya tesislerinde, köprülerde, viyadüklerde, tünellerde gemilerde, teknelerde bir çok yüzeylerde metal, ahşap, taş, asbest, sıva şap hemen hemen her türlü yatay ve düşey yüzeyin kaplanmasında korunmasında mukavemetin arttırılmasında, suya kimyasal maddelere statik elektriğe karşı yalıtılmasında emniyetle kullanılır.

1

Öncesinde tüm yüzey temizlenir çukur çatlak vb. sorunlar var ise Demafiller dolgu macun ile doldurulur ve 24 saat beklenir. Zemininiz ne kadar düzgün ve temiz ise o kadar güzel sonuç alırsınız.



Yüzey çok iyi zımpara yapılır ve temizlenir. Gerekli ise Demarin tek bileşenli astar uygulanır. Astar 4 saat sonra kurur.



2

Yüzey astar ve boyama işleminden önce Demarin yüzey temizleyici ile silinir.



BOYA

911 su depo Boyası A bileşeni çok iyi karıştırın. Homojen hale gelmelidir.



BOYA

Su depo boyası A bileşenin içine B bileşen (sertleştirici) dökün ve çok iyi karıştırın.

Su depo boyası A bileşen kendi içinde homojen şekilde karıştırılır sonra A bileşenin içine B bileşen son damlasına kadar dökülür ve 4 dakika karıştırılır. İki bileşenin doğru karışması çok önemlidir. Su depo boyasının karışım oranı 4:1'dir. Örneğin 1 kg takım ürün aldığınızda 800 gr A bileşen 200 gr B bileşen gönderilir ve karışım hazırlandığında 1 kg ürün elde edersiniz. Eksik ya da fazla sertleştirici dökmeniz kurumamasına neden olur. Karışım yaptıktan sonra kutuda ürün bekletmemeniz gerekir çünkü kuvvet boyası reaksiyona girer, kullanacağınız kadarını 20-30 dakika içinde rulo ile uygulamalısınız.



3

911 su depo boyasının hepsini kullanmayacaksanız kullanacağınız kadarını belirttiğimiz oranda ayrı bir kaptaki tartarak karıştırabilirsiniz. Öncesinde küçük bir alanda deneme yapabilirsiniz.

911 boya işlemi bittikten sonra iyi şekilde havalandırma önemlidir, bu yüzeyin hızlı kurumasını sağlar.

911 su depo boyasını 24 saat kurumaya bırakın. 24 saat sonunda kuruma gerçekleşir. Su ile temas için en az 2 gün beklenmelidir.

4

Temizlik için 7 gün beklemelisiniz. Ağır kimyasallar ile temizlik işlemi önermiyoruz. (Çamaşır suyu vb.)

Yüzeyiniz kötü durumda ise zımpara yapmanızı tavsiye ederiz. Metal yüzeylerde bu şarttır.



BENİ OKUT!

