



# EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

(Solventsiz)

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, solventsiz, epoksi esaslı, çift bileşenli boyadır.

## KULLANIM ALANLARI

-Her türlü ahşap, parke, laminant, seramik, porselen, fayans, mermer, metal, taş, duvar vb. gibi yüzeylere uygulanabilir.



## UYGULAMA BİLGİLERİ

**Yüzey hazırlığı:** Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Demarin Epoksi Kaplama kullanıma hazırdır, inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştirici ile 4/1 oranında (4 epoksi / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo ya da çekpas ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan epoksi 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir. Beyaz ve tonlarını uygulama yaptıysanız 1 hafta 7 gün sonra Demarin Ultragloss Sıvı cam uygulaması mutlaka yapılmalıdır, yapılmazsa renkte değişimler olabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,12 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Tüm özel renkler yapılabilir
- **Parlaklık:** Parlak, tercihe göre mat
- **İnceltici:** İnceltilemez
- **Sarfiyat:** 3-4 m<sup>2</sup>/kg (Kalın döküm yapılırsa 1-2 m<sup>2</sup>/kg)
- **Çözücü:** -

## AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 4 ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



## ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası İle  
Özelleştirilebilir



Yaya Trafikçi

## Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Seramik



Metal

Dokunma Kuruması

5 saat

5 saat

5 saat

5 saat

5 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça,  
Çekpas

Rulo, Fırça,  
Çekpas

Rulo, Fırça,  
Çekpas

Rulo, Fırça,  
Çekpas

Rulo, Fırça,  
Çekpas

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat