

DEMARIN Havuz boyası nasıl uygulanır? 3:1

Çift bileşenli, havuz mavisi renkte poliüretan reçine esaslı havuz boyasıdır. Sudan ve su basıncından etkilenmez.

Özellikle yeni yapılan yüzme havuzları, süs havuzlarında kullanıma son derece uygun bir üründür. Sürüldüğü yüzeyde homojen mavi bir görüntü verir. Yüzey boyama işleminden önce Demarin yüzey temizleyici ile silinir.

1

Öncesinde tüm yüzey temizlenir çukur çatlak vb. sorunlar var ise Demafiller dolgu macun ile doldurulur ve 24 saat beklenir. Zemininiz ne kadar düzgün ve temiz ise o kadar güzel sonuç alırsınız.



Yüzey çok iyi zımpara yapılır ve temizlenir. Gerekli ise Demarin tek bileşenli astar uygulanır. Astar 4 saat sonra kurur.



2

Yüzey astar ve boyama işleminden önce Demarin yüzey temizleyici ile silinir.



BOYA

Havuz Boyası A bileşeni çok iyi karıştırın. Homojen hale gelmelidir.



BOYA

Havuz boyası A bileşenin içine B bileşen (sertleştirici) dökün ve çok iyi karıştırın.

Havuz boyası A bileşen kendi içinde homojen şekilde karıştırılır sonra A bileşenin içine B bileşen son damlasına kadar dökülür ve 4 dakika karıştırılır. İki bileşenin doğru karışması çok önemlidir. Havuz boyasının karışım oranı 3:1'dir. Örneğin 1 kg takım ürün aldığınızda 750 gr A bileşen 350 gr B bileşen gönderilir ve karışım hazırlandığında 1 kg ürün elde edersiniz. Eksik ya da fazla sertleştirici dökmeniz kurumamasına neden olur. Karışım yaptıktan sonra kutuda ürün bekletmemeniz gerekir çünkü havuz boyası reaksiyona girer, kullanacağınız kadarını 30-40 dakika içinde rulo ya da airless ile uygulamalısınız.



3

Havuz boyasının hepsini kullanmayacaksanız kullanacağınız kadarını belirttiğimiz oranda ayrı bir kapta tartarak karıştırabilirsiniz. Öncesinde küçük bir alanda deneme yapabilirsiniz.

Havuz boyası işlemi bittikten sonra iyi şekilde havalandırma önemlidir, bu yüzeyin hızlı kurumasını sağlar.

Havuz boyasını 24 saat kurumaya bırakın. 24 saat sonunda kuruma gerçekleşir. Su doldurmak için en az 7 gün beklenmelidir.

4

Havuz kimyasallarını 10 gün sonunda ekleyebilirsiniz. Kimyasallar kademe kademe eklenmelidir.

Havuz boyama işleminde yüzeyin durumu çok önemlidir. Yüzeyiniz parlak ve kaygan ise zımpara makinesi ile parlaklığını tamamen almalısınız! (Örn: fayans, mermer, seramik vb.)



BENİ OKUT!

