



990 P.U. ASTAR

Poliüretan bazlı, tek komponentli solvent içeren ahşap ve beton yüzeylere uygulanan penetrasyonu kuvvetli emprenye astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

-Tekne ve yat üretim ve bakımında ahşap yüzeylerin emprenye edilmesinde, beton, eternit mozaik gibi yüzeylerin astarlanmasında ve tozumasını önlemek amacı ile kullanılır. Her türlü ahşap teknelerin macun uygulamalarında ve vernik altına astar ve koruyucu emprenye olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** 990 Emprenye Astar kullanıma hazırdır fakat isterseniz Demarin poliüretan tiner ile %5 inceltebilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 1 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Katlar arasında en az 8 saat beklenmelidir. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,60 ± 00,2 g/cm³ Karışım
- **Renk:** Şeffaf
- **Parlaklık:** Parlak
- **İnceltici:** %5 inceltililebilir
- **Sarfiyat:** 5-6 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 4, ve 15 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası İle
Özelleştirilebilir



Yaya Trafiği



Ultraviyole
Dayanımı

Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Fayans



Metal

Katlar Arası Bekleme Süresi

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

Dokunma Kuruması

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo, Airless

Tam Kuruma

48 saat

48 saat

48 saat

48 saat

48 saat