



## EXTRA BAKIR KATKI

Zehirli boyanın mukavemetini artırır. Normalden daha uzun süreli koruma sağlar

### KULLANIM ALANLARI

-LL ve SPC zehirli boya sistemleri ile beraber kullanılır.

### UYGULAMA BİLGİLERİ

**Uygulama şekli:** LL ve SPC zehirli boya sistemlerinin içine eklenebilen toz kimyasal katkıdır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Renkler:** Kırmızı, Mavi

### AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 0.5 ve 1 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 5 sene kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

### RENKLER



Kırmızı



Mavi



## DEMASILVER ASTAR

Vinil esaslı tek bileşenli metalik zehirli boya astarıdır.

Zehirli boyaların uygulaması öncesinde ve eski zehirli boyalı yüzeyleri tectritlemek için kullanılır.

### KULLANIM ALANLARI

-Ahşap, çelik, fiberglas teknelerin su altı hattında kullanılmaktadır.

### UYGULAMA BİLGİLERİ

**Yüzey hazırlığı:** Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden Demarin Epofiller epoksi macun ile tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Demasilver Zehirli Boya Astarı kullanıma hazırdır fakat isterseniz Demarin zehirli boya tineri ile %10 inceltilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,40 ± 0,10 g/cm<sup>3</sup> Karışım
- **Renk:** Metalik gri
- **Parlaklık:** Mat
- **İnceltici:** %10 inceltilabilir
- **Sarfiyat:** 5-6 m<sup>2</sup>/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm



### ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.

### AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1,3 ve 18 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** 5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 2 sene kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.