



# ANTIFOULING SPC

Self Polishing Antifouling (Bakırlı) bir zehirli boyadır. Suda, özellikle denizlerde bulunan yüzeylerin bakteri, yosun, deniz canlıları ve mikroorganizmalara karşı korunması için özel olarak tasarlanmıştır. 12 ay sürüş suresiyle kullanılabilen sistemdir. 25-30 knot arası için uygundur.

## KULLANIM ALANLARI

-Ahşap, çelik, fiberglas teknelerin su altı hattında kullanılmaktadır.



## UYGULAMA BİLGİLERİ

**Yüzey hazırlığı:** Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden **Demarin Epofiller epoksi macun** ile tamir edilir ve yüzey zımparalanır. Uygulama öncesi eğer yüzeye **Demasilver zehirli boya astarı** uygulanmadıysa yüzey astarlanır, 8 saat beklenir ve zehirli boya uygulaması yapılır. Daha önceden **Demarin Antifouling SPC** uygulaması yapıldı ise yüzeyi astarlamamız gerekmez.

**Uygulama şekli:** Antifouling SPC kullanıma hazırdır fakat isterseniz **Demarin zehirli boya tineri** ile %10 inceltebilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. 2 kat uygulama tavsiye ediyoruz. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,60 ± 00,2 g/cm<sup>3</sup> Karışım
- **Renkler:** Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah, Yeşil
- **Parlaklık:** Mat
- **İnceltici:** %10 inceltilir
- **Sarfiyat:** 5-6 m<sup>2</sup>/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm

## AMBALAJLAMA & DEPOLAMA


- **Ambalaj:** 1, 3, 8 ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



## ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.

## RENKLER



Beyaz



Yeşil



Kırmızı



Siyah



Marin Mavi



Su hattı altında

Astar  
Demasilver  
Zehirli boya astarı

Zehirli boya  
Antifouling SPC