



EKOWAT 921 DÖKÜM REÇİNESİ

İki bileşenlidir, solvent içermez. Düşük viskoziteli elektrik yalıtım ve döküm reçinesi lastik elastikiyetinde bir malzemedir, Suya kimyasal maddelere statik elektriğin yalıtılmasında emniyetle kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

-Elektrik, elektronik yalıtım ve döküm reçinesi olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ


Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir. **Uygulama şekli:** Ekowat 921 Reçine kullanıma hazırdır inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştiricisi ile 3/1 oranında (3 epoksi / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan reçine 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- **Yoğunluk:** 1,65 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** A komponent = Beyaz, B komponent = Bal rengi
- **Parlaklık:** Parlak
- **İnceltici:** İnceltilmmez
- **Sarfiyat:** Yüzeyin durumuna göre değişir
- **Çözücü:** -

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 5 ve 25 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

 **ÖNEMLİ**

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.







Renk Kartelası İle
Özelleştirilebilir



Ultraviyole
Dayanımı

					
Metaryel	Beton	Mermer	Ahşap	Seramik	Metal
Dokunma Kuruması	12 saat	12 saat	12 saat	12 saat	12 saat
Önerilen Uygulama	Rulo, Fırça	Rulo, Fırça	Döküm, Rulo, Fırça	Rulo, Fırça	Rulo, Fırça
Tam Kuruma	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat