



SİNTİNE BOYASI

Modifiye termoplastik hava kurumalı reçine esaslı, solventli sintine boyasıdır. Gemi içinde sızan sularla, makine ve kazan dairelerinden akan yağların depolandığı en altta kalan kısma uygulanır. Moleküler yapısı sayesinde sintine suyunun ahşaba nüfuz etmesini önler. Sürüldüğü yüzeyde, yarı mat bir film oluşturur. Eski boyalar üzerine direkt olarak uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

-Teknelerin sintine bölümünü boyamak için kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Sintine Boyası kullanıma hazırdır inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile sintineye uygulanabilir. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Beyaz
- **Parlaklık:** Yarı mat
- **İnceltici:** İnceltilemez
- **Sarfiyat:** 8-10 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 3 ve 18 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası İle
Özelleştirilebilir

Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Seramik



Metal

Dokunma Kuruması

3 saat

3 saat

3 saat

3 saat

3 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça,
Airless

Rulo, Fırça,
Airless

Rulo, Fırça,
Airless

Rulo, Fırça,
Airless

Rulo, Airless

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat