



# 914/A POLİÜRETAN TEKNE MACUNU

Poliüretan esaslı, solvent içermeyen, çift bileşenli, dolgu gücü yüksek, koruyucu bir kaplama ve yalıtım malzemesidir. Tiksotropik özelliği sayesinde uygulama esnasında dik yüzeylerde akma yapmaz. Çeşitli kimyasal maddelere, deniz suyuna, değişik korozif ortamlara dayanıklıdır.

## KULLANIM ALANLARI

-Ahşap yüzeylerde ve yeni inşa ahşap teknelerde kullanılır.

## UYGULAMA BİLGİLERİ

**Yüzey hazırlığı:** Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** 914/A Macunu inceltmeyiniz. Ürün, homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde sertleştiricisi ile 3/1 oranında (3 Macun / 1 sertleştirici) mala ya ta spatula yardımıyla karıştırılır. Bu ürün mala, spatula vb. gereçler ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan macun 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** A komponent = Kırık Beyaz, B komponent = Bal rengi
- **Parlaklık:** Mat
- **İnceltici:** İnceltilemez
- **Sarfiyat:** 1-2 m<sup>2</sup>/kg

## AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 4, ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



## ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



**Beton**



**Mermer**



**Ahşap**



**Seramik**

**Metaryel**

Dokunma Kuruması

4 saat

4 saat

6 saat

6 saat

Önerilen Uygulama

Mala, spatula

Mala, spatula

Mala, spatula

Mala, spatula

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat