



DEMACOAT 911 POLİÜRETAN BOYA

(İçme su deposu boyası)

İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz plastik kaplama ve yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

-Her tank ve depolarda (içme suyu kimyasal madde, atık su, şarap, bira ve vb.) havuzlarda, steril mekanlarda, rafinerilerde, petrol kimya tesislerinde, köprülerde, viyadüklerde, tünellerde gemilerde, teknelerde bir çok yüzeyin kaplanmasında korunmasında, suya kimyasal maddelere yüzeyin statik elektrığe karşı yalıtılmasında emniyetle kullanılır.



UYGULAMA BİLGİLERİ


Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Demacoat 911 P.U. Sonkat Boya kullanıma hazırdır %10 Demarin poliüretan tiner ile inceltebilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştiricisi ile 4/1 oranında (4 boya / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan boya 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Beyaz, Mavi
- **Parlaklık:** Parlak
- **İnceltici:** %10 Demarin Poliüretan tiner
- **Sarfiyat:** 6-8 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 5 ve 25 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



Metaryel	Beton	Mermer	Ahşap	Fayans	Metal
Katlar Arası Bekleme Süresi	2 saat	2 saat	2 saat	2 saat	2 saat
Dokunma Kuruması	4 saat	4 saat	4 saat	4 saat	4 saat
Önerilen Uygulama	Rulo, Fırça	Rulo, Fırça	Rulo, Fırça, Airless	Rulo, Fırça	Rulo, Airless
Tam Kuruma	48 saat	48 saat	48 saat	48 saat	48 saat