



DEMALEX 912 POLİÜRETAN BOYA

Çift komponentli, poliüretan esaslı, solventsiz plastik kaplama ve yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

-Birçok zemin kaplamalarında fabrika, mutfak, spor sahaları, laboratuvar zeminleri gibi farklı alanlarda kullanılan bir kaplama malzemesidir. Farklı genişleme özelliğine sahip bir çok maddenin yapıştırılmasında güvenle kullanılır.



UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Demacoat 912 P.U. Sonkat Boya kullanıma hazırdır %10 Demarın poliüretan tiner ile inceltebilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştiricisi ile 3/1 oranında (3 boya / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan boya 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Beyaz, Sarı
- **Parlaklık:** Parlak
- **İnceltici:** %10 Demarın Poliüretan tiner
- **Sarfiyat:** 6-8 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm


AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 4 ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası ile
Özelleştirilebilir



Yaya Trafiği

Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Fayans



Metal

Katlar Arası Bekleme Süresi

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

Dokunma Kuruması

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça,
Airless

Rulo, Fırça

Rulo, Airless

Tam Kuruma

48 saat

48 saat

48 saat

48 saat

48 saat