

EPO300 LAMINASYON REÇİNESİ



İki bileşenlidir, solvent içermez. Her detaya yayılabilen düşük vizkozitesi ile kullanıcıya kolaylık sağlar.

KULLANIM ALANLARI

-Genelde havacılık sektöründe, ahşap malzemelerin yapımında ve teknelerde sıklıkla tercih edilir. Elyaf yapıştırma işlemlerinde ve çatlak yüzeylerin yapıştırılması için kullanılır.



UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Epo300 Laminasyon Reçinesi kullanıma hazırdır inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştiricisi ile 2/1 oranında (2 epoksi / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün döküm yapılarak yüzeye uygulanabilir, yapıştırma işlemlerinde kullanacaksanız rulo ya da fırça ile yüzeye sürebilirsiniz. Sertleştirici ile karışım yapılan reçine 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,60 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** A komponent = Şeffaf, B komponent = Bal rengi
- **Parlaklık:** Parlak
- **İnceltici:** İnceltilemez
- **Sarfıyat:** Yüzeyin durumuna göre değişir
- **Çözücü:** -

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 3, 25 ve 50 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası İle
Özelleştirilebilir



Metaryel

Beton

Mermer

Ahşap

Seramik

Metal

Dokunma Kuruması

12 saat

12 saat

12 saat

12 saat

12 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça

Döküm, Rulo,
Fırça

Döküm,
Rulo, Fırça

Döküm,
Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat