

EPO400 LAMİNASYON MACUNU



İki bileşenlidir, solvent içermez. Kalın yapılıdır. Yapıştırma işlerinde kullanıldığı gibi, deniz sektöründe elyaf katmanları arasında laminasyon için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

-Cam elyaf takviyeli polyester teknelerde tamir ve yeni yapım işlerinde ve her türlü mineral yüzeylerde yapıştırma amaçlı kullanılır. Yapıştırma işlerinde kullanıldığı gibi, deniz sektöründe elyaf katmanları arasında laminasyon için kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ


Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Epo400 Laminasyon Reçinesi kullanıma hazırdır inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştiricisi ile 1/1 oranında (1 epoksi / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün mala ya da spatula ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan macun 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,30 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** A komponent = Sütü Kahve, B komponent = Bal rengi
- **Parlaklık:** Parlak
- **İnceltici:** İnceltilmmez
- **Sarfiyat:** Yüzeyin durumuna göre değişir
- **Çözücü:** -

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 3 ve 25 kg pp kovalarda
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

**ÖNEMLİ**

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



**Renk Kartelası İle Özelleştirilebilir****Ultraviyole Dayanımı**

Metaryel	Beton	Mermer	Ahşap	Seramik	Metal
Dokunma Kuruması	12 saat	12 saat	12 saat	12 saat	12 saat
Önerilen Uygulama	Mata, spatula	Mata, spatula	Mata, spatula	Mata, spatula	Mata, spatula
Tam Kuruma	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat