



ULTRAGLOSS SIVI CAM

Çift komponentli, solventli deniz ve birçok ağır şartlara dayanımlıdır. Mükemmel mekanik ve fiziksel dirence sahip, yüksek UV dayanımı ile tercih edilen parlak ve dekoratif verniktir.

KULLANIM ALANLARI

-Ahşap, fiber, polyester, metal, seramik, mermer vb. yüzeylerde parlak ya da tercihe göre mat vernik olarak kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Ultragloss Sıvı Cam Vernik kullanıma hazırdır, inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştiricisi ile 3/1 oranında (3 boya / 1 sertleştirici) 3 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan vernik 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,40 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Şeffaf
- **Parlaklık:** Parlak, tercihe göre mat
- **İnceltici:** İnceltmeyiniz
- **Sarfiyat:** 10-12 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 4 ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası ile
Özelleştirilebilir



Yaya Trafikçi

Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Fayans



Metal

Katlar Arası Bekleme Süresi

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

x

Dokunma Kuruması

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

x

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça,
Airless

Rulo, Fırça

x

Tam Kuruma

48 saat

48 saat

48 saat

48 saat

x