



DEMARİN SIVI MERMER

(Solventsiz)

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, solventsiz, çift bileşenli mermer görünümlü döküm tipi bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI

-Her türlü ahşap, parke, laminant, seramik, porselen, fayans, mermer, metal, taş, duvar vb. gibi yatay yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir, yüzey zımparalanır ve Demarin tek bileşenli koruyucu astar ile gerekli ise yüzey astarlanır. **Uygulama şekli:** Demarin sıvı mermer kullanıma hazırdır, inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştirici ile 4/1 oranında (4 sıvı mermer / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde çok iyi şekilde tamamen karıştırılır. Metalik, simli sıvı mermer renklerinde (inci, amber vb.) karışım oranı 2:1'dir. Bu ürün rulo ya da çekpas ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan sıvı mermer 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir. Beyaz ve tonlarını uygulama yaptıysanız 1 hafta 7 gün sonra Demarin Utragloss Sıvı cam uygulaması mutlaka yapılmalıdır, yapılmazsa renkte değişimler olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,12 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Tüm özel renkler yapılabilir
- **Parlaklık:** Parlak, tercihe göre mat
- **İnceltici:** İnceltilemez
- **Sarfiyat:** 3-4 m²/kg (Kalın döküm yapılırsa 1 m²/kg)
- **Çözücü:** -

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 4 ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası İle
Özelleştirilebilir



Yaya Trafiği

Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Seramik



Metal

Dokunma Kuruması

5 saat

5 saat

5 saat

5 saat

5 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça,
Çekpas

Rulo, Fırça,
Çekpas

Rulo, Fırça,
Çekpas

Rulo, Fırça,
Çekpas

Rulo, Fırça,
Çekpas

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat