

DEMAFİLLER LIGHT MACUN



Epoksi esaslı solventsiz, düşük yoğunluklu hafif yoğunluklu ve light macundur.

KULLANIM ALANLARI

-Fiber, Ahşap, Saç ve Alüminyum yüzeylerde ve yeni inşa teknelerde kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Demafiller Light Macunu inceltmeyiniz. Ürün, homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde sertleştiricisi ile 1/1 oranında (1 Macun / 1 sertleştirici) mala ya ta spatula yardımıyla karıştırılır. Bu ürün mala, spatula vb. gereçler ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan macun 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,30 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** A komponent = Sarı, B komponent = Beyaz
- **Parlaklık:** Mat
- **İnceltici:** İnceltilemez
- **Sarfiyat:** 2-3 m²/kg

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1 ve 20 kg PP kovalarda
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Beton



Mermer



Ahşap



Seramik



Metal

Metaryel

Dokunma Kuruması

6 saat

6 saat

6 saat

6 saat

6 saat

Önerilen Uygulama

Mala, spatula

Mala, spatula

Mala, spatula

Mala, spatula

Mala, spatula

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat